No title available

Publication number: HU164419

Publication date:

1974-02-28

Inventor:
Applicant:
Classification:

- international:

B28B1/52; B28B5/02; C04B28/14; B28B1/52;

B28B5/00; C04B28/00; (IPC1-7): B32B13/00;

C04B39/00; E04C2/00

- European:

B28B1/52B; B28B5/02; C04B28/14

Application number: HU1969FE00775 19690829 Priority number(s): DE19681784657 19680902

Also published as:

RO56173 (A1) NL6913283 (A) GB1258288 (A) FR2017200 (A1) ES370857 (A)

more >>

Report a data error here

Abstract not available for HU164419

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Érvénytelen

Ügyszám: FE0775

Bejelentés napja: 1969.08.29

Közzétételi szám: 06953

Lajstromszám: 164419

Megadás meghirdetése: 1974.02.28

Uniós elsőbbség: DE1784657 - 1968.09.02

NSZO: B32B-013/00; C04B-039/00; E04C-002/00

Cim: Eljárás gipszlapok folyamatos előállítására

Jogosult: Ferma Geselschaft für Rationelle Fertigbaumethoden und Maschinenanlagen mbH.

et Co., Ettingen/Baden, DE

Feltaláló: Karl, Schafer, Karlsruhe/Durchlach, DE Képviselő: Danubia, Szabadalmi Iroda, Budapest

Kivonat (megadási):

Eljárás idomtestek folyamatos előállítására gipszből és nagymennyiségű terjedelmes, filcesedő szálat tartalmazó összetevőkből álló lapok gyártására, száraz anyagnak mozgó pálya formájában végtelenített formázó szalagra való fölhordása és az anyagnak olyan vízmennyiséggel való megnedvesítése útján, amely a kötéshez feltétlenül szűkséges vízmennyiséget kismértékben meghaladja, azzal jellemezve, hogy a száraz anyagnak tároló bunkerből egy, a formázó szalag előtt elhelyezkedő előformázó szalagra való kihordását, adagolását és szétterítését olymódon végezzűk, hogy kétrétegű, s végleges lap alakjával rendelkező laza anyagpályát hozunk létre, amelyet szálágyazatból, valamint e szálágyazat fölé vagy alá terített gipszrétegból alakítunk ki, továbbá hogy az anyagpálya két rétegét a hozzácsatlakozó csillapítási szakasz végénél az anyagpálya formájának kialakulása özben horizontális síkban egymással összekeverjük, és az összekevert anyagpályának az előformázó szalagra való átvitele során a megnedvesített anyagpályát a formázó aljzat irányába ható erővel összetömőrítjük.